



اسم الطالب:

الدرجة: سبعون

المدة: ساعتان

سليم تصحيح مقرر: مواد البناء - السنة: الثانية - الفصل الثاني 2025-2024

السؤال الأول: (30 درجة)

تم إجراء تجربة التحليل الحبي على نوعين من العينات: وزن العينة الأولى: $W_1 = 21 \text{ Kg}$ ، والثانية: $W_2 = 1350 \text{ gr}$ ، فكانت النتائج كما في الجدول التالي:

القدر	0.075	0.15	0.3	0.6	1.18	2.38	4.75	9.5	19	25	فتحة المنخل (mm)
-	-	-	-	-	-	-	9	7	5	0	الوزن المتبقي (عينة 1) (Kg)
105	120	135	195	240	255	300	0	0	0	0	الوزن المتبقي (عينة 2) (gr)

والمطلوب:

- 1- ارسم منحنى التحليل الحبي لكل عينة وذلك على نفس المخطط.
- 2- ما هو تصنيف هاتين العينتين وفقاً لأقطار حباتها بالاعتماد على سلم التصنيف حسب نظام ASTM؟
- 3- احسب عوامل هازن لكلا المنحنيين السابقين، وما هو نوع كل منحنى؟

الجواب:

1- رسم منحنى التحليل الحبي لكل عينة: (13 درجة)


يتم حساب النسب المئوية باستخدام العلاقات التالية ثم ترتب النتائج وفقاً للجدول:

$$R_i \% = \frac{W_i}{W} \times 100 , \quad H_i \% = \sum R_i \% , \quad P_i \% = 100 - H_i \% \quad \text{3 درجة}$$

العينة الأولى					العينة الثانية			
d (mm)	W _i (gr)	R _i %	H _i %	P _i %	W _i (gr)	R _i %	H _i %	P _i %
25	0	0	0	100	0	0	0	100
19	5000	23.81	23.81	76.19	0	0	0	100
9.5	7000	33.33	57.14	42.86	0	0	0	100
4.75	9000	42.86	100	0	0	0	0	100
2.38	0	0	0	0	300	22.22	22.22	77.78
1.18	0	0	0	0	255	18.89	41.11	58.89
0.6					240	17.78	58.89	41.11
0.3					195	14.44	73.33	26.67
0.15					135	10	83.33	16.67
0.075					120	8.89	92.22	7.78
القدر					105	7.78	100	0


- تعطى حسابات الجدول السابق 6 درجة

- الرسم: 4. درجة



2- تصنيف هاتين العينتين وفقاً لأقطار حباتها حسب نظام ASTM: (5 درجة)

حسب نظام الـ ASTM تصنف المواد الحصوية كالتالي:



من منحنى التحليل الحبي للينة الأولى: نجد أنه يحوي 100% بحص لأن معظم الحبات قطرها أكبر من 4.75 mm إذا العينة الأولى بحص. 2 درجة

من منحنى التحليل الحبي للينة الثانية: نجد أنه يحوي حوالي 2% بحص + 98% رمل لأن معظم الحبات قطرها بين (0.075 – 4.75 mm) إذا العينة الثانية رمل. 2 درجة

3- عوامل هازن: (12 درجة)

• العينة الأولى: $D_{10} = 5.8 \text{ mm}$, $D_{30} = 7.9 \text{ mm}$, $D_{60} = 14.8 \text{ mm}$ 2 درجة

$$2 \text{ درجة} \left\{ \begin{array}{ll} C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} = \frac{14.8}{5.8} = 2.55 < 4 & \text{عامل الانتظام;} \\ C_c = \frac{(D_{30})^2}{D_{10} \times D_{60}} = \frac{(7.9)^2}{5.8 \times 14.8} = 0.73 < 1 & \text{عامل الانحناء;} \end{array} \right.$$

إذا منحنى التحليل الحبي للينة الأولى: منتظم التدرج الحبي 2 درجة

• العينة الثانية: $D_{10} = 0.09 \text{ mm}$, $D_{30} = 0.35 \text{ mm}$, $D_{60} = 1.3 \text{ mm}$ 2 درجة

$$2 \text{ درجة} \left\{ \begin{array}{ll} C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} = \frac{1.3}{0.09} = 14.4 > 4 & \text{عامل الانتظام;} \\ C_c = \frac{(D_{30})^2}{D_{10} \times D_{60}} = \frac{(0.35)^2}{0.09 \times 1.3} = 1.05 \Rightarrow 1 < C_c < 3 & \text{عامل الانحناء;} \end{array} \right.$$

إذا منحنى التحليل الحبي للينة الثانية: جيد التدرج الحبي 2 درجة

السؤال الثاني: (30 درجة)

يراد تشكيل خلطة بيتونية من العينتين السابقتين (المذكورة في السؤال الأول)، والمطلوب:

- 1- ارسم منحني فولير - تومسون (المنحني المثالي) الذي يساعدك على تصميم هذه الخلطة (وذلك على نفس المخطط بالسؤال الأول).
- 2- استنتج النسبة المئوية المطلوب استخدامها من كل عينة (الأولى والثانية) من خلال المخطط السابق.
- 3- ماهي كمية الاسمنت والماء اللازم لتشكيل 1 m^3 من هذه الخلطة، إذا علمت أن هبوط مخروط أبرامز (4 cm) والمقاومة على الضغط لعينات أسطوانية نظامية لا تقل عن (180 Kg/cm^2) .

الجواب:

1- رسم منحني فولير - تومسون (المنحني المثالي): (15 درجة)

- تحديد القطر الأعظمي لحبات البحص (العينة الأولى) من العلاقة:

$$D = d_1 \left(1 + \frac{x}{2y}\right) \quad \text{درجة 1}$$

$$\begin{cases} d_1 \text{ هو قطر المنخل الذي لا يمرر جميع حبات المواد الحصوية } (d_1 = 19 \text{ mm}) \\ x \text{ هي النسبة المئوية المحجوزة على المنخل } d_1 : x = 100 - 76.19 = 23.81 \% \\ y \text{ هي النسبة المحصورة بين القطر } d_1 \text{ وقطر مساعد } d_2 \text{ بحيث: } d_2 = d_1 / 2 = 9.5 \text{ mm} \\ y = P(d_1) - P(d_2) = 76.19 - 42.86 = 33.33 \% \end{cases} \quad \text{درجة 3}$$

$$\Rightarrow D = 19 \left(1 + \frac{23.81}{2 \times 33.33}\right) = 25.78 \text{ mm} \cong 26 \text{ mm} \quad \text{درجة 1}$$

$$P\% = 100 \sqrt{\frac{d}{D}} \quad \text{درجة 1} \quad \bullet \text{ يعطى المنحني المثالي (فولير - تومسون) بالعلاقة التالية:}$$


حيث: D القطر الأعظمي للبحص

d القطر الموافق لأي نسبة مئوية مارة P%


نرتب النتائج في الجدول التالي: 5 درجة

d (mm)	26	19	9.5	4.75	2.38	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
P%	100	85.49	60.45	42.74	30.26	21.30	15.19	10.74	7.60	5.37

- نرسم المنحني المثالي على نفس المخطط الوارد في السؤال الأول: 4 درجة



- 2- استنتاج النسب المئوية المطلوبة من كل عينة من خلال المخطط السابق: (6 درجة)
- نحدد على منحني خليط الرمل النقطة الممثلة لنسبة مئوية مارة (95%) كما نحدد على منحني خليط البحص النقطة الممثلة لنسبة مئوية مارة (5%). 1 درجة
 - نصل بين النقطتين بمستقيم فيقطع هذا المستقيم منحني فولير - تومسون في نقطة. نرسم منها مستقيماً أفقياً يقطع المحور الشاقولي في نقطة نحدد لنا النسبة المئوية المطلوبة من خليط الرمل (as) والنسبة المئوية المطلوبة من خليط البحص (ag). 1 درجة
 - ثم يتم الرسم: 2 درجة



من الشكل السابق نجد أن: $as = 43\%$, $ag = 57\%$ 2 درجة

3- حساب كمية الاسمنت والماء اللازم لتشكيل 1 m^3 من الخلطة: (9 درجة)

3 درجة { $\sigma_{28} = G \cdot \sigma_c \left(\frac{C}{W} - 0.5 \right)$

σ_c ماركة الاسمنت المستخدم (اسمنت سوري: $\sigma_c = 400 \text{ Kg/cm}^2$)

$G = 0.5$ عامل جودة المواد الحصوية المستعملة

2 درجة { $\sigma_{28} = 1.2 \sigma_n$ المقاومة الاسطوانية التصميمية المطلوبة للخلطة البيتونية على عمر 28 يوماً

$\sigma_n = 180 \text{ Kg/cm}^2$ هي المقاومة المطلوبة على عمر 28 يوماً للبيتون المراد تنفيذه:

$\Rightarrow \sigma_{28} = 1.2 \times 180 = 216 \text{ Kg/cm}^2$

نعوض في العلاقة:

2 درجة { $216 = 0.5 \times 400 \times \left(\frac{C}{W} - 0.5 \right) \Rightarrow \frac{C}{W} = 1.58$

بمعرفة هذه النسبة ومقدار هبوط مخروط أبرامز $S = 4 \text{ cm}$ وباستخدام المخطط نجد:

2 درجة { $\Rightarrow C = 300 \text{ Kg/m}^3$

$\Rightarrow W = 189.87 \cong 190 \text{ l/m}^3$

السؤال الثالث: (10 درجات)

تم استخدام الخلطة البيتونية المشكلة سابقاً مع حديد تسليح، حيث تم إجراء تجربة شد الحديد على عينة طولها $(L = 50 \text{ cm})$ وكتلتها $(M = 850 \text{ gr})$ ، فكانت القوة المطبقة عند حد المرونة (10.5 t) وقيمة التناول (0.5 mm) ، والمطلوب:

احسب حد المرونة وعامل يونغ واستنتج قيمة التناول النسبي عند حد المرونة.

الجواب:

طول القياس للعينة المختبرة حسب النظام العالمي ISO: $L_o = 10 \phi$
حيث ϕ قطر العينة ويعطى بالعلاقة:

2 درجة

$$\phi = \sqrt{162.2 \frac{M}{L}}$$
$$L = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m} , M = 850 \text{ gr} = 0.85 \text{ Kg}$$
$$\Rightarrow \phi = \sqrt{162.2 \times \frac{0.85}{0.5}} = 16.6 \text{ mm}$$
$$\Rightarrow L_o = 10 \times 16.6 = 166 \text{ mm}$$

الإجهاد عند حد المرونة:

1 درجة

$$\sigma_e = \frac{F_e}{S}$$

حيث: $F_e = 10.5 \text{ ton} = 10\,500 \text{ Kg}$

S مساحة المقطع العرضي وتحسب:

2 درجة

$$S = \frac{\pi \phi^2}{4} = \frac{\pi (1.66)^2}{4} = 2.16 \text{ cm}^2$$

1 درجة

$$\Rightarrow \sigma_e = \frac{10\,500}{2.16} \approx 4\,861.11 \text{ Kg/cm}^2$$

قيمة التناول النسبي عند حد المرونة:

2 درجة

$$\epsilon_e = \frac{\Delta L_e}{L_o} = \frac{0.5}{166} = 3.01 \times 10^{-3}$$

عامل يونغ:

$$E = \frac{\sigma_e}{\epsilon_e} = \frac{4\,861.11}{3.01 \times 10^{-3}} = 1.61 \times 10^6 \text{ Kg/cm}^2$$

انتهت الأسئلة

مع التمنيات بالتوفيق والنجاح

التاريخ 2025/8/13

مدرس المقرر
د.م. بشار عبد النور

عميد الكلية
د.م. زياد موسى المكسور